



Смесь сухая, гидроизоляционная, эластичная, фасадная, на цементном вяжущем. Предназначена для отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей плит из пенополистирола и минеральной ваты, тонкослойного ремонта оштукатуренных поверхностей.

Соответствует ГОСТ Р 56387-2015

Описание

Материал представляет собой тонкозернистую сыпучую смесь, полученную на основе портландцемента, наполнителя, специальных химических добавок, сертифицированных в строительстве. При затворении водой образуется тиксотропная клеевая смесь, отличающаяся нерасплаиваемостью, связностью и высокой адгезией. В затвердевшем состоянии отличается повышенной эластичностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью, стойкостью к слабым агрессивным средам, имеющим показатель pH не менее 5,5. Относится к классу клеевых смесей С1 - применяемые для выполнения внутренних и наружных работ и соответствующие повышенным требованиям.

Назначение

Смесь клеевая предназначена для защиты теплоизоляции (пенополистрол, минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) и создания эластичного подосновного слоя для декоративной штукатурки, в т.ч. в системах мокрого фасада. Рекомендуются для любых помещений, эксплуатирующихся как во влажной, так и в сухой среде, отапливаемых и

неотапливаемых, подверженным повышенным атмосферным воздействиям и др. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход материала

Рекомендуемый расход смеси при монтаже теплоизоляции 5-6 кг/м².

Подготовка рабочей поверхности

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перед началом работ поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, жировых пятен, остатков краски и иных ослабленных материалов до прочного и твердого основания. При необходимости поверхность следует выровнять и заделать углубления, каверны штукатурными или иными составами.

Порядок приготовления

В чистую емкость (ведро, цилиндрические пластиковые ведра и др.) добавить минимальный расход чистой воды (0,2 л на 1 кг смеси). Порционно всыпая смесь в воду, параллельно перемешивать в течение 2-3 мин с помощью миксера со спиральной насадкой до однородной консистенции клеевой смеси без комков. При неудовлетворительной консистенции клея следует



дополнительно добавить воду и продолжить перемешивание. При этом не превышать рекомендуемое количество воды – 0,22 л на 1 кг смеси. Определившись с желаемой консистенции клея, использовать подобранный расход воды для остальной партии смеси. После первичного подбора и перемешивания

необходимо выдержать технологическую паузу (2-3 мин) для полного растворения химических компонентов и вторично перемешать клей в течение 2-3 мин. Клеевая смесь готова к нанесению.

Технические характеристики

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя
1. Наибольшая крупность зерна заполнителя, не более	мм	0,63
2. Содержание зерен наибольшей крупности, не более	%	0,3
3. Влажность по массе, не более	%	0,1
4. Насыпная плотность	кг/м ³	1350±50
5. Водотвердое отношение	-	0,2...0,22
6. Жизнеспособность	мин	120
7. Время монтажа теплоизоляции (время открытого слоя)	мин	20
8. Время корректировки	мин	40
9. Прочность сцепления с основанием на 28 суток	МПа	1,2
10. Прочность в возрасте 28 суток нормально-влажностного твердения при сжатии (t=20-22 °С, W=100 %)	МПа	15
11. Марка по морозостойкость, не менее	цикл	150
12. Марка по водонепроницаемости, не менее	МПа	1,0

Порядок нанесения

Для систем мокрого фасада клеевая смесь наносится равномерно тонким слоем по всей наружной поверхности теплоизоляционной плиты, закрепленной на стене. Нанесение клеевой смеси рекомендуется выполнять в два приема с помощью правила, полутерка и зубчатого шпателя для регулирования толщины.

Между слоями необходимо установить полимерную армосетку для препятствия образования трещин в покрытии. Сетку устанавливать в натяг, провисания не допускаются. Соседние полосы сетки выполнять внахлест на 5-10 см. Она не должна выступать за клеевой слой и просматриваться на его поверхности.



«Паколь - Фасадно-армировочная смесь»

Условия проведения работ

Температура выполнения работ +5...+30°C. Следует учитывать, что при пониженных температурах окружающей среды набор прочности уложенного раствора замедляется и его заявленная марка достигается на более поздних стадиях твердения. Если температура окружающей среды в текущий момент составляет +5 °С, а ночью ожидается её понижение, работы по укладке клеевой смеси следует прекратить, дождавшись более благоприятных погодных условий.

Меры предосторожности

При работе со смесью необходимо соблюдать стандартные требования безопасности при контакте с цементными материалами. Во избежание попадания материала на глаза и кожу работы следует

выполнять в перчатках и защитных очках

Упаковка

Смесь поставляется в трехслойных прошитых мешках с полиэтиленовым вкладышем. Масса мешка 25кг.

Гарантийный срок хранения

Смесь сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев при условии сохранения герметичности заводской тары. Смесь может храниться при температуре -30...+40 °С.

Производитель

ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС», Россия, г. Казань, офис ул. Г.Тукая, 130, офис 204. Тел. 8(843) 253-35-64, 8 (987) 225-25-60, e-mail: gidrointeh@mail.ru, выпускается по ТУ 5745-002-76310469-2016.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное техническое описание составлено на основе лабораторных испытаний и многолетнего опыта использования материалов. Все представленные характеристики гарантированы при полном соблюдении указанных рекомендаций. ООО «ГИДРОИНТЕХ ПЛЮС» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее описание в процессе доработки и усовершенствования материалов. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к специалистам нашей компании.